



Температурные пределы для санитарного применения

Материал	Номинальная температура	Непрерывная макс. температура	Макс. температура для краткосрочного исп.	Температура испытаний	Маркировка на наконечнике согласно EN 13618
PEX/FLX	70°C	85 °C	90 °C	93°C (EN 13618)	70 °C
EPDM	70 °C	90 °C	110 °C	93 °C (EN13618) 110°C (протокол испытаний на нагрев)	70 °C
TWIST	70 °C	90 °C	110 °C	93 °C (EN13618) 110°C (протокол испытаний на нагрев)	70 °C

	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Скорость потока (3 бар) л/мин
TAQ	12	8	28
TAQ FORTE	14	10	50
TAQ SUPER	17	13	70
TAQ EXTRA TWIST	25	19	120
	32	26	200
	40	32,5	400
	44	36	650
	55	48	1050